



# 检验检测报告

## TEST REPORT

报告编号：2025-QJ-3249

产品名称：学生服

受检单位：上海塔贵服饰有限公司

生产单位：/

委托单位：上海塔贵服饰有限公司

检验类别：委托检验

品测（上海）检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

## 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第1页 共8页

|                    |                                                                                                                                 |          |            |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|
| *样品名称              | 学生服                                                                                                                             |          | 检测类别       | 委托检验 |
| *型号规格和/或等级         | /                                                                                                                               |          | *商标/品牌     |      |
| *受检（委托）单位名称/地址     | 上海塔贵服饰有限公司                                                                                                                      |          |            |      |
| *用户单位名称/地址         | /                                                                                                                               |          |            |      |
| *制造单位名称/地址         | /                                                                                                                               |          |            |      |
| 抽样地点               | /                                                                                                                               |          |            |      |
| *样品表述与说明           | 灰色嵌粉条长裤；灰色嵌蓝条长裤                                                                                                                 | *款号/货号   | 002        |      |
| 任务来源               | 上海塔贵服饰有限公司                                                                                                                      | 抽样样本送到日期 | /          |      |
| 受检批生产日期            | /                                                                                                                               | 批号/编号    | /          |      |
| 受检批数量              | /                                                                                                                               | 抽取样品数量   | /          |      |
| 委托样品数量             | 2件                                                                                                                              | 委托样品收到日期 | 2025/10/15 |      |
| 检测地点               | 上海市闵行区颛兴东路1058弄8号9号10号                                                                                                          |          |            |      |
| 检测项目 检测依据和/或综合判定原则 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类<br>GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类<br>GB/T 31888-2015《中小学生校服》                               |          |            |      |
| 检测周期               | 2025-10-15 至 2025-10-21                                                                                                         |          |            |      |
| 检查结论               | 本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。                                                                                                      |          |            |      |
| 备注                 | 本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。<br>对于非本质检测机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 |          |            |      |



编制：

丁介

审核：

周孔冰

批准：

于江江

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第2页 共8页

| 检测结果 |                                                                            |       |                                      |      |                        |      |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|------------------------|------|----------------|
| 序号   | 检测项目及单位                                                                    | 单位    | 技术要求                                 | 检测结果 |                        | 单项判定 | 备注             |
| 1    | 纤维含量<br>( (GB/T 2910.2-2009)<br>(FZ/T 01057.2-2007)<br>(FZ/T 01057.3-2007) | %     | 聚酯纤维65.0±5<br>棉32.0±5氨纶3.0<br>(0, 6] | 面料1  | 聚酯纤维68.9<br>棉28.6氨纶2.5 | 符合   | /              |
| 2    | 甲醛含量<br>(GB/T 2912.1-2009)                                                 | mg/kg | ≤75                                  | 面料1  | 未检出                    | 符合   | 检出限<br>20mg/kg |
| 3    | pH值<br>(GB/T 7573-2009,KCl溶液<br>萃取)                                        | /     | 4.0-8.5                              | 面料1  | 6.4                    | 符合   | /              |
| 4    | 可分解致癌芳香胺染料<br>(GB/T 17592-2024)                                            | mg/kg | 禁用 (≤20)                             | 面料1  | 未检出                    | 符合   | 检出限<br>5mg/kg  |
| 5    | 异味<br>(GB 18401-2010 6.7)                                                  | /     | 无                                    | 整体1# | 无异味                    | 符合   | /              |
| 6    | 耐水色牢度<br>(GB/T 5713-2013)                                                  | 级     | ≥3-4                                 | 面料1  | 变色4-5                  | 符合   | /              |
|      |                                                                            |       | ≥3-4                                 |      | 棉沾色4-5                 |      |                |
|      |                                                                            |       | ≥3-4                                 |      | 聚酯沾色4-5                |      |                |
| 7    | 耐摩擦色牢度<br>(GB/T 3920-2008)                                                 | 级     | ≥3-4                                 | 面料1  | 经向干摩4-5                | 符合   | /              |
|      |                                                                            |       | ≥3-4                                 |      | 纬向干摩4-5                |      |                |
|      |                                                                            |       | ≥3                                   |      | 经向湿摩3-4                |      |                |
|      |                                                                            |       | ≥3                                   |      | 纬向湿摩3-4                |      |                |

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第3页 共8页

| 序号 | 检测项目及单位                               | 单位 | 技术要求 | 检测结果 |         | 单项判定 | 备注 |
|----|---------------------------------------|----|------|------|---------|------|----|
| 8  | 耐酸汗渍色牢度<br>(GB/T 3922-2013)           | 级  | ≥3-4 | 面料1  | 变色4-5   | 符合   | /  |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 棉沾色4-5  |      |    |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 聚酯沾色4-5 |      |    |
| 9  | 耐碱汗渍色牢度<br>(GB/T 3922-2013)           | 级  | ≥3-4 | 面料1  | 变色4-5   | 符合   | /  |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 棉沾色4-5  |      |    |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 聚酯沾色4-5 |      |    |
| 10 | 耐皂洗色牢度<br>(GB/T 3921-2008, 试验条件A (1)) | 级  | ≥3-4 | 面料1  | 变色4-5   | 符合   | /  |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 棉沾色4-5  |      |    |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 聚酯沾色4-5 |      |    |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度<br>(GB/T 14576-2009)        | 级  | ≥3-4 | 面料   | 酸汗液-    | /    | /  |
|    |                                       |    | ≥3-4 |      | 碱汗液-    |      |    |
| 12 | 耐光色牢度<br>(GB/T 8427-2008, 方法3)        | 级  | ≥4   | 面料1  | 4       | 符合   | /  |
| 13 | 起球（圆轨迹法）<br>(GB/T 4802.1-2008, 参数类别E) | 级  | ≥3-4 | 面料1  | 3-4     | 符合   | /  |

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第4页 共8页

| 序号 | 检测项目及单位                             | 单位  | 技术要求                    | 检测结果 |         | 单项判定 | 备注 |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------------|------|---------|------|----|
| 14 | 顶破强力（针织类）<br>(GB/T 19976-2005)      | N   | ≥250                    | 面料1  | 881     | 符合   | /  |
| 15 | 断裂强力（机织类）<br>(GB/T 3923.1-2013)     | N   | ≥200                    | 面料   | 经向-     | /    | /  |
|    |                                     |     | ≥200                    |      | 纬向-     |      |    |
| 16 | 胀破强力(毛针织类)<br>(GB/T 7742.1-2005)    | kPa | ≥245                    | 面料   | -       | /    | /  |
| 17 | 燃烧性能<br>(GB/T 14644-2014)           | 级   | 1                       | 面料   | -       | /    | /  |
| 18 | 绳带要求(GB 31701-2015<br>5.7)          | /   | 符合GB31701-2015 4.4.3 规定 | 整体1# | 见附页     | 符合   | /  |
| 19 | 附件尖端和边缘的锐利性<br>(GB/T 31702-2015)    | 个   | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘       | 整体   | -       | /    | /  |
| 20 | 接缝处纱线滑移（机织类）<br>(GB/T 13772.2-2018) | mm  | ≤6                      | 整体   | -       | /    | /  |
| 21 | 接缝强力(面料)<br>(GB/T 13773.1-2008)     | N   | ≥140                    | 整体1# | 裤后裆缝350 | 符合   | /  |
| 22 | 接缝强力(里料)<br>(GB/T 13773.1-2008)     | N   | ≥80                     | 整体   | -       | /    | /  |
| 23 | 残留金属针<br>(GB/T 24121-2009)          | /   | 不允许残留金属针等锐利物            | 整体1# | 0       | 符合   | /  |

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第5页 共8页

| 报告补充说明 |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 样品描述   | 学生服<br>面料1：灰色针织物<br>整体1#：灰色长裤   |
| 备注     | 1：检查结果栏中“/”表示项目未检测“-”表示项目不适合检测。 |

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第6页 共8页

样品照片页

灰色嵌粉条长裤；灰色嵌蓝条长裤



2025-QJ-3249

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第7页 共8页

附页：面料1

检测结果附页

按GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种芳香胺

| 序号 | 禁用芳香胺名称               | 化学文摘号    | 单位    | 标准要求 | 检测结果 |
|----|-----------------------|----------|-------|------|------|
| 1  | 4-氨基联苯                | 92-67-1  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 2  | 联苯胺                   | 92-87-5  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 3  | 4-氯-邻甲苯胺              | 95-69-2  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 4  | 2-萘胺                  | 91-59-8  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 7  | 对氯苯胺                  | 106-47-8 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 11 | 3,3'-二甲氨基联苯胺          | 119-90-4 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 18 | 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 21 | 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 22 | 4-氨基偶氮苯               | 60-09-3  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | mg/kg | ≤20  | 未检出  |

备注

注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No. 97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No. 99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4-二氨基甲苯。  
注2：苯胺（CAS No. 62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No. 106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。  
注3：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592标准的检出限5mg/kg。  
注4：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。

品测（上海）检测科技有限公司  
检测报告



报告编号：2025-QJ-3249

第8页 共8页

附页：整体1#

检测结果附页

| 婴幼儿及儿童服装的绳带安全要求 (GB 31701-2015 4.4.3 & 5.7)7岁及以上儿童服装 |                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 序号                                                   | 技术要求                                                                                                                                         | 检测结果  |
| 1                                                    | 头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过 <b>75mm</b> 的自由端。<br>头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过 <b>150mm</b> ；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带 | 不适用   |
| 2                                                    | 固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过 <b>360mm</b>                                                                                                          | 258mm |
| 3                                                    | 短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过 <b>140mm</b>                                                                                                     | 不适用   |
| 4                                                    | 除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着                                                                                                                            | 不适用   |
| 5                                                    | 长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内                                                                                                                          | 不适用   |
| 6                                                    | 长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内                                                                                          | 不适用   |
| 7                                                    | 除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过 <b>140mm</b>                                                                                              | 61mm  |
| 8                                                    | 绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物                                                                                                                         | 无     |
| 9                                                    | 两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 <b>75mm</b> ；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过 <b>75mm</b>                                                                      | 无     |
| 结果判定                                                 | 符合                                                                                                                                           |       |
| 备注                                                   | /                                                                                                                                            |       |

\*\*\*报告结束\*\*\*